



Description

Granu'MARK est une colle méthacrylique à 2 composants à faible odeur. Autolissante, elle permet de réaliser, sans trace de spatule, les chantiers d'aménagement urbain nécessitant l'accrochage de GRAVILLONS NATURELS (Type 2,5/5 ou 1,25/2,5).



Mise en œuvre / Précautions d'emploi

Voir aussi notre document « Mise en œuvre détaillée ».

Supports neufs (datant d'au moins 1 mois) ou anciens : propres, exempts de pollution (poussière, traces d'huile, ressuage...) et d'humidité.

1. Délimiter les zones à l'aide de papier de masquage avant d'incorporer le durcisseur, puis mélanger énergiquement.
2. Appliquer immédiatement sur un support sec et propre, à l'aide d'une spatule crantée - Temps de vie en pot : 10 minutes, voire moins si température élevée.
3. Dosages : 4 kg/m² pour 5 à 7 kg/m² de gravillons 1,25/2,5, 4,5 à 5 kg/m² pour 7 à 10 kg/m² de gravillons 2,5/5.
► Note : Ces dosages moyens peuvent varier selon « l'ouverture » du support.
4. Remise en circulation : ± 20 minutes par 30 °C
± 35 minutes par 20 °C
± 45 minutes par 10 °C

CONDITIONNEMENT

Seaux métalliques de 18 kg net.
Palettes de 40 x 18 kg soit 720 kg.

STOCKAGE

Stocker dans un endroit sec, à l'abri de toute source de chaleur.

SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

- Produit inflammable à usage professionnel uniquement.
- Ne pas rejeter à l'égout ou dans le milieu naturel.

Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont à traiter selon la réglementation en vigueur.

Consulter la fiche de données de sécurité.

CONDITIONS D'APPLICATION PRÉCONISÉES

T° du support	10°C < T < 35°C
T° ambiante	10°C < T < 35°C
Hygrométrie maxi	85 %



Informations et commandes

ISOSIGN® • ZA du Monay - 71210 SAINT-EUSÈBE - France
Tél.: 03 85 77 07 25 • Fax : 03 85 55 41 14 • isosign@isosign.fr • www.isosign.fr



Mise en œuvre détaillée

Nombre d'opérateurs :

Trois personnes sont nécessaires à la mise en œuvre de **Granu'MARK** :

- Une pour étaler la résine **Granu'MARK**.
- Une pour épandre les granulats, et damer si nécessaire.
- Une pour alimenter en résine, en granulats, et ôter les papiers de masquage adhésif.

Consommation Produit :

- Granulats 2,5 / 5 : Granu'MARK 4 à 5 kg/m² + Granulats 7 à 10 kg /m².
- Granulats 1,25 / 2,5 : Granu'MARK 3 à 4 kg/m² + Granulats 5 à 7 kg /m².

► NB : Ces dosages sont indicatifs et peuvent varier en fonction du support.

Matériel nécessaire :

- Spatule crantée de 3 à 4 mm (pour granulats 1,25/2,5) ou 5 à 6 mm (pour granulats 2,5/5).
- 1 Cutter.
- Papier de masquage adhésif 50 mm pour délimiter les zones.
- 1 Malaxeur électrique.
- Seaux de Dilumark ACETYL pour rincer le malaxeur.
- 1 brouette (voire 2 pour les gros chantiers) pour alimentation en granulats.
- 1 pelle à neige ou une petite pelle (pour les petites zones) pour l'épandage des granulats.
- 2 ou 3 seaux vides pour mélanger les éventuelles petites quantités de **Granu'MARK**, et récupérer les déchets du chantier.

Préparation :

- Supports neufs (datant d'au moins 1 mois) ou anciens : propres, exempts de toute pollution (poussière, traces d'huile, ressuage...) et d'humidité.
- Délimiter la zone avec du papier de masquage adhésif, sans omettre les grilles, plaques d'égout, contours d'arbre, panneaux...
- Préparer les granulats dans une brouette, et une pelle.
- Préparer les pots de **Granu'MARK**, pour alimenter constamment le chantier.
- NB 1 : le durcisseur doit être incorporé si l'opérateur chargé d'étaler la résine est prêt.
- NB 2 : Ne pas incorporer le durcisseur dans plusieurs seaux à l'avance.
- NB 3 : Attention aux températures élevées qui accélèrent la prise de **Granu'MARK**.

Mise en œuvre :

• Application avec Granulats 2,5 / 5 :

1. Incorporer le durcisseur à la résine en mélangeant énergiquement et de façon homogène.
2. Étaler la résine Granu'MARK avec la spatule crantée de 5 à 6 mm.
3. Épandre à refus les granulats, en laissant un peu d'avance à l'applicateur de résine.
4. Damer les granulats si nécessaire.
5. Ôter le papier de masquage adhésif avant la prise de la résine.
6. Balayer, récupérer le surplus.

• Application avec Granulats 1,25 / 2,5 :

- Pratiquer à l'indentique en utilisant une spatule crantée de 3 à 4 mm

CONDITIONNEMENT

- Seaux métalliques de 18 kg net.

STOCKAGE

Stocker dans un endroit sec, à l'abri de toute source de chaleur.

SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

- Produits inflammables à usage professionnel uniquement.
- Ne pas rejeter à l'égout ou dans le milieu naturel.

Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont à traiter selon la réglementation en vigueur.

Consulter la fiche de données de sécurité.

